


# CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO / PRODUCT PROFILE

## COMPOSICIÓN COMPOSITION

100 % Poliéster  
100 % Polyester

## USO USAGE



## LAVADO WASHING



DISEÑO DESIGN	PESO WEIGHT	ANCHO WIDTH	MARTINDALE MARTINDALE	DENSIDAD DENSITY	PILLING TEST PILLING TEST	RESISTENCIA A TRACCIÓN TENSILE STRENGTH
Calella	250 gr/m <sup>2</sup>	140 cm	40.000 ciclos	Urdimbre: 28 - Trama: 21	Grado: 4	Urdimbre: 500 N - Trama: 400 N
Calella	250 gr/m <sup>2</sup>	140 cm	40.000 rubs	Warp: 28 - Weft: 21	Degree: 4	Warp: 500 N - Weft: 400 N
RESISTENCIA A LA COSTURA SEAM SLIPPAGE	ALARGAMIENTO A ROTURA BREAKING ELONGATION	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR RESISTANCE	SOLIDEZ AL FROTE SECO DRY RUBBING FASTNESS			
Urdim.: 2 mm - Trama: 2 mm Warp: 2 mm - Weft: 2 mm	Urdim.: 64 % - Trama: 54 % Warp: 64 % - Weft: 54 %	Urdim.: 30 N - Trama: 20 N Warp: 30 N - Weft: 20 N	Descarga: 4 - Degradación: 4/5 Discharge: 4 - Colour change: 4/5			
SOLIDEZ AL FROTE HÚMEDO WET RUBBING FASTNESS	SOLIDEZ AL LAVADO FASTNESS WASHING	ENCOGIMIENTO AL LAVADO 40°C WASHING SHRINKAGE 40 °C	SOLIDEZ AL PERCLOREILENO PERCHLORETHYLENE FASTNESS			
Descarga: 3/4 - Degradación: 4/5 Discharge: 3/4 - Colour change: 4/5	Descarga: 4/5 - Degradación: 4 Discharge: 4/5 - Colour change: 4	Urdim.: 1 % - Trama: 1 % Warp: 1 % - Weft: 1 %	Descarga: 4/5 - Degradación: 4 Discharge: 4/5 - Colour change: 4			
ENCOGIMIENTO AL LAVADO EN SECO DRY WASHING SHRINKAGE	SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	TEST DEL CIGARRILLO BS5852 CIGARETTE TEST BS5852	ANTIMANCHAS STAIN-RESISTANT			
Urdimbre: 1 % - Trama: 1 % Warp: 1 % - Weft: 1 %	Degradación: 5 Colour change: 5	+	+			

# EasyDekoR

info@easydekor.com  
www.easydekor.com